

昆仑 HTC-260 高温链条油产品说明书

产品品种

昆仑 HTC-260 高温链条油

技术规范

执行标准：Q/SY RH 01 2058—2017

适用范围

适用于纺织行业热定型机高温链条的润滑。

应用案例

经浙江新建纺织有限公司韩国日星 SUN-SUPER 定型机实际使用证明,昆仑 HTC-260 高温链条油适用于高温环境下传动链条润滑,油品具有很好的抗结焦性和低的挥发损失,满足了日星 SUN-SUPER 定型机使用要求。

性能特点

| 技术性能 | 使用效果 |
|----------------|---------------------------------|
| 良好的粘附性能 | 在高温条件下,具有良好的粘附性能,链条运转平稳 |
| 良好的抗磨性 | 降低磨损、提供有效油膜保护,起良好润滑 |
| 良好抗氧化性能、高温清净性能 | 有效控制高温下链条中产生的油泥及结焦物,降低链条的清扫维护成本 |
| 良好的防锈性 | 提供高温、高湿度时对链条的防锈保护 |

典型数据

| 项目 | 质量指标 | 实测值 | 试验方法 |
|----------------------------------|---------|--------|-----------------------|
| 外观 ¹ | 黄色透明液体 | 黄色透明液体 | 目测 |
| 运动粘度(40℃) / (mm ² /s) | 260~320 | 274.3 | GB/T265 |
| (100℃) / (mm ² /s) | 不小于 25 | 26.65 | |
| 粘度指数 | 不小于 110 | 127 | GB/T2541 GB/T 1995 |
| 闪点(开口) / °C | 不小于 250 | 272 | GB/T3536 |
| 蒸发损失(250℃, 1h) / % | 不大于 3.0 | 1.4 | SH/T0059 |
| 密度(20℃) / (kg/cm ³) | 实测 | 0.9464 | GB/T1884 SH/T 0604 |

¹注:把产品注入 100ml 量筒中,在 20±5℃下目测。

包装贮运

包装、标志、运输、储存、交货验收按 SH 0164 标准执行。

16Kg 中桶包装；也可按客户需求包装及发运。

注意事项

使用前应将所用容器、油罐、管线、阀门等认真清洗、检验合格，防止污染。

补油时，必须补充原用油品

健康与安全

避免长期或反复与皮肤接触，禁止饮用，远离儿童。

请保护环境，包装及废液应交由有资质的单位集中处理，禁止倒入排水系统、水和土壤中。

其他健康安全信息请参考该产品的安全数据说明书（MSDS）。