

## XIAMETER(R) PMX-200 硅油 50 粘度

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2016/10/31
1.8	2017/03/10	510218-00009	最初编制日期: 2014/08/19

### 1. 化学品及企业标识

产品名称 : XIAMETER(R) PMX-200 硅油 50 粘度

产品代码 : 000000000004088910

产品类别 : 有机硅

#### 制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : 道康宁 ( 张家港 ) 投资有限公司

地址 : 中国江苏省张家港市扬子江国际化学工业园区北海路 18 号  
邮编 : 215634

电话号码 : (86 21)38995200 ext. 2

应急咨询电话 : (86 512) 56732049

电子邮件地址 : asia.tech@xiameter.com

#### 推荐用途和限制用途

推荐用途 : 加工调节器, 除了聚合或者硫化工艺  
中间体  
化妆品  
润滑剂和润滑添加剂  
防止脱落和粘合剂

### 2. 危险性概述

#### 紧急情况概述

外观与性状	: 液体
颜色	: 无色
气味	: 特征的

非危险物质或混合物。

#### GHS 危险性类别

非危险物质或混合物。

#### GHS 标签要素

非危险物质或混合物。

## XIAMETER(R) PMX-200 硅油 50 粘度

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2016/10/31
1.8	2017/03/10	510218-00009	最初编制日期: 2014/08/19

---

### 物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

### 健康危害

根据现有信息无需进行分类。

### 环境危害

根据现有信息无需进行分类。

### GHS 未包括的其他危害

未见报道。

---

## 3. 成分/组成信息

物质/混合物	:	物质
化学品名称或通用名	:	三甲基硅氧基封端的二甲基硅氧烷
化学文摘登记号 (CAS No.)	:	63148-62-9

### 危险组分

不含有害成分

---

## 4. 急救措施

吸入	:	如吸入，移至新鲜空气处。 如有症状，就医。
皮肤接触	:	谨慎起见用水和肥皂清洗。 如有症状，就医。
眼睛接触	:	谨慎起见用水冲洗眼睛。 如果刺激发生并持续，就医。
食入	:	如吞咽：不要引吐。 如有症状，就医。 用水彻底漱口。
最重要的症状和健康影响	:	未见报道。
对保护施救者的忠告	:	对于急救员，不需要特定的预防措施。
对医生的特别提示	:	对症辅助治疗。

## XIAMETER(R) PMX-200 硅油 50 粘度

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2016/10/31
1.8	2017/03/10	510218-00009	最初编制日期: 2014/08/19

### 5. 消防措施

- 灭火方法及灭火剂 : 水喷淋  
耐醇泡沫  
二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)  
化学干粉
- 不合适的灭火剂 : 未见报道。
- 特别危险性 : 接触燃烧产物可能会对健康有害。
- 有害燃烧产物 : 碳氧化物  
硅氧化物  
甲醛
- 特殊灭火方法 : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。  
喷水冷却未打开的容器。  
在安全的情况下, 移出未损坏的容器。  
撤离现场。
- 消防人员的特殊保护装备 : 如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业。  
使用个人防护装备。

### 6. 泄漏应急处理

- 人员防护措施、防护装备和应  
急处置程序 : 遵循安全处置建议和个人防护装备建议。
- 环境保护措施 : 避免排放到周围环境中。  
如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。  
防止大范围的扩散 (例如: 用围挡或用油栏)。  
保留并处置受污染的洗涤水。  
如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。
- 泄漏化学品的收容、清除方法  
及所使用的处置材料 : 用惰性材料吸收。  
对于大量溢漏来说, 进行围堵或采用其他恰当的防漏措施以免  
材料扩散。如果可以用泵抽排被围堵的材料, 则应将回收的材  
料存放在合适的容器中。  
用适当的吸收剂清理残留的溢漏材料。  
地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置, 以及清理  
排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。  
本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的  
相关信息。

## XIAMETER(R) PMX-200 硅油 50 粘度

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2016/10/31
1.8	2017/03/10	510218-00009	最初编制日期: 2014/08/19

### 7. 操作处置与储存

#### 操作处置

- 技术措施 : 请参阅“接触控制/个体防护”部分的工程控制。
- 局部或全面通风 : 只能在足够通风的条件下使用。
- 安全处置注意事项 : 按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。  
小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。
- 防止接触禁配物 : 氧化剂

#### 储存

- 安全储存条件 : 存放在有适当标识的容器内。  
按国家特定法规要求贮存。
- 禁配物 : 请勿与下列产品类型共同储存:  
强氧化剂
- 包装材料 : 不适合的材料: 未见报道。

### 8. 接触控制和个体防护

#### 危害组成及职业接触限值

不含有职业接触限值的物质。

- 工程控制 : 加工可形成危险品化合物 (见第 10 节)。  
确保足够的通风, 特别在封闭区域内。  
尽可能降低工作场所的接触浓度。

#### 个体防护装备

- 呼吸系统防护 : 一般来说无需个人呼吸防护设备。
- 眼面防护 : 穿戴下列个人防护装备:  
安全眼镜
- 皮肤和身体防护 : 皮肤接触后要洗净。
- 手防护

备注 : 休息前及工作结束时洗手。

- 卫生措施 : 确保洗眼器和安全淋浴器位于工作场所附近。

## XIAMETER(R) PMX-200 硅油 50 粘度

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2016/10/31
1.8	2017/03/10	510218-00009	最初编制日期: 2014/08/19

使用时，严禁饮食及吸烟。  
沾染的衣服清洗后方可重新使用。  
上述预防措施仅针对室温操作，加热使用或气雾剂/喷雾应用可能需要额外的预防措施。  
关于消费品气雾剂中有机硅/有机油类使用的进一步相关信息，请参考有机硅行业制定的消费品气雾剂应用中使用此类材料的相关指南（[www.SEHSC.com](http://www.SEHSC.com)），或者联系 Dow Corning 客户服务团队。

### 9. 理化特性

外观与性状	: 液体
颜色	: 无色
气味	: 特征的
气味阈值	: 无数据资料
pH 值	: 无数据资料
熔点/凝固点	: 无数据资料
初沸点和沸程	: > 65 ° C
闪点	: > 120 ° C 方法: 闭杯
蒸发速率	: 无数据资料
易燃性(固体, 气体)	: 不适用
易燃(液体)	: 不适用
自燃	: 此物质或混合物不具自燃性。此物质或混合物未被分类为自热性的。
爆炸上限 / 可燃性上限	: 无数据资料
爆炸下限 / 可燃性下限	: 无数据资料
蒸气压	: 无数据资料
蒸气密度	: 无数据资料
密度/相对密度	: 0.96

## XIAMETER(R) PMX-200 硅油 50 粘度

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2016/10/31
1.8	2017/03/10	510218-00009	最初编制日期: 2014/08/19

---

溶解性	
水溶性	: 无数据资料
正辛醇/水分配系数	: 无数据资料
自燃温度	: 无数据资料
分解温度	: 无数据资料
黏度	
运动黏度	: 50 cSt (25 ° C)
爆炸特性	: 无爆炸性
氧化性	: 此物质或混合物不被分类为氧化剂。
分子量	: 无数据资料
粒径	: 不适用

---

### 10. 稳定性和反应性

反应性	: 未被分类为反应性危害。
稳定性	: 正常条件下稳定。
危险反应	: 可与强氧化剂发生反应。 在空气中, 当加热到温度高于 150°C (300° F), 可能会释放微量的甲醛。 需要充分的通风。 在高温下, 会形成有害的分解产物。
应避免的条件	: 未见报道。
禁配物	: 氧化剂
危险的分解产物	
热分解	: 甲醛

---

### 11. 毒理学信息

接触途径	: 吸入 皮肤接触
------	--------------

---

## XIAMETER(R) PMX-200 硅油 50 粘度

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2016/10/31
1.8	2017/03/10	510218-00009	最初编制日期: 2014/08/19

食入  
眼睛接触

### **急性毒性**

根据现有信息无需进行分类。

#### 产品:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 15,400 mg/kg  
评估: 此物质或混合物无急性口服毒性  
备注: 基于类似物中的数据

急性经皮毒性 : LD50 (家兔): > 2,000 mg/kg  
评估: 此物质或混合物无急性皮肤毒性  
备注: 基于类似物中的数据

### **皮肤腐蚀/刺激**

根据现有信息无需进行分类。

#### 产品:

种属: 家兔  
结果: 无皮肤刺激  
备注: 根据实验数据。

### **严重眼睛损伤/眼刺激**

根据现有信息无需进行分类。

#### 产品:

种属: 家兔  
结果: 无眼睛刺激  
备注: 基于类似物中的数据

### **呼吸或皮肤过敏**

#### **皮肤过敏**

根据现有信息无需进行分类。

#### **呼吸过敏**

根据现有信息无需进行分类。

#### 产品:

评估: 不引起皮肤过敏。

测试类型: 最大反应试验

种属: 豚鼠  
结果: 阴性

## XIAMETER(R) PMX-200 硅油 50 粘度

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2016/10/31
1.8	2017/03/10	510218-00009	最初编制日期: 2014/08/19

---

备注: 基于类似物中的数据

### 生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

#### 产品:

体外基因毒性 : 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)  
结果: 阴性  
备注: 根据实验数据。

### 致癌性

根据现有信息无需进行分类。

#### 产品:

种属: 大鼠  
染毒途径: 食入  
结果: 阴性  
备注: 基于类似物中的数据

致癌性 - 评估 : 动物实验未见任何致癌影响。

### 生殖毒性

根据现有信息无需进行分类。

#### 产品:

对繁殖性的影响 : 种属: 家兔, 雄性  
染毒途径: 食入  
症状: 对生育无影响。  
备注: 基于类似物中的数据

对胎儿发育的影响 : 测试类型: 孕期发育毒性试验 (致畸性)  
种属: 家兔, 雌性  
染毒途径: 皮肤接触  
症状: 对胎儿发育无影响。  
备注: 基于类似物中的数据

生殖毒性 - 评估 : 根据动物试验, 没有对性功能, 生殖或发育的不利影响。

### 特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

### 特异性靶器官系统毒性- 反复接触

根据现有信息无需进行分类。



## XIAMETER(R) PMX-200 硅油 50 粘度

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2016/10/31
1.8	2017/03/10	510218-00009	最初编制日期: 2014/08/19

---

### 产品:

接触途径: 食入

评估: 在浓度为 100 mg/kg 体重或以下时, 未在动物身上观察到产生了明显的健康影响。

接触途径: 皮肤接触

评估: 在浓度为 200 mg/kg 体重或以下时, 未在动物身上观察到产生了明显的健康影响。

### 重复染毒毒性

#### 产品:

种属: 大鼠

染毒途径: 食入

备注: 根据实验数据。

种属: 家兔

染毒途径: 皮肤接触

备注: 基于类似物中的数据

### 吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

---

## 12. 生态学信息

### 生态毒性

#### 产品:

对水溞和其他水生无脊椎动物 : EC50 (Mytilus edulis (蓝贝)): > 1,020 mg/l  
暴露时间: 96 小时

EC50 (Nereis diversicolor (沙蚕)): > 10,000 mg/l  
暴露时间: 96 小时

### 持久性和降解性

无数据资料

### 生物蓄积潜力

无数据资料

### 土壤中的迁移性

无数据资料

### 其他环境有害作用

无数据资料

## XIAMETER(R) PMX-200 硅油 50 粘度

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2016/10/31
1.8	2017/03/10	510218-00009	最初编制日期: 2014/08/19

---

### 13. 废弃处置

#### 处置方法

- 残余废弃物 : 按当地法规处理。
- 污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。  
如无另外要求: 按未使用产品处理。

---

### 14. 运输信息

#### 国际法规

##### 陆运 (UNRTDG)

不作为危险品管理

##### 空运 (IATA-DGR)

不作为危险品管理

##### 海运 (IMDG-Code)

不作为危险品管理

#### 按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

#### 国内法规

##### GB 6944/12268

不作为危险品管理

---

### 15. 法规信息

#### 适用法规

#### 产品成分在下面名录中的列名信息:

- NZloC : 所有成分已列名或豁免。
- REACH : 对于从欧盟境内的 Dow Corning 法人团体购得的产品, 目前其所有成分已完成注册或预注册, 或根据 REACH 豁免注册。有关建议用法, 请参见第 1 节。对于从欧盟境外的 Dow Corning 法人团体购得、且希望将其出口至欧洲经济区的产品, 请联系您的 Dow Corning 代表或当地办事处。
- TSCA : 此产品中所有的化学物质或者是列在 TSCA 中的或者是符合 TSCA 的免除条例的。
- PICCS : 所有成分已列名或豁免。

## XIAMETER(R) PMX-200 硅油 50 粘度

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2016/10/31
1.8	2017/03/10	510218-00009	最初编制日期: 2014/08/19

---

KECI	:	所有成分已列名、豁免或申报。
AICS	:	所有成分已列名或豁免。
IECSC	:	所有成分已列名或豁免。
ENCs/ISHL	:	所有成分都在 ENCS (现有化学物质和新化学物质) / ISHL (工业安全和健康法) 名录上列名或因受到豁免而未列入名录。
DSL	:	本产品中的所有成分符合 CEPA 1999 和 NSNR 的规定, 且已在加拿大 DSL 名录上列名或豁免。
TCSI	:	所有成分已列名或豁免。

---

### 16. 其他信息

#### 其他信息

参考文献 : 内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果, 以及欧洲化学品管理局, <http://echa.europa.eu/>

文件左侧双垂直线: 表示对前一版本内容进行了修订。

日期格式 : 年/月/日

#### 缩略语和首字母缩写

AICS - 澳大利亚化学物质名录; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; CPR - 受管制产品法规; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC<sub>x</sub> - 引起 x%效应的浓度; EL<sub>x</sub> - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC<sub>x</sub> - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 合格实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC<sub>50</sub> - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC<sub>50</sub> - 测试人群半数致死浓度; LD<sub>50</sub> - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TSCA -

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



## XIAMETER(R) PMX-200 硅油 50 粘度

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2016/10/31
1.8	2017/03/10	510218-00009	最初编制日期: 2014/08/19

---

美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

### 免责声明

据我们所知及确信, 本安全技术说明书(SDS)于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南, 不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外, 此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关, 当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时, 此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议, 包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估(如适用)。

CN / ZH