



产品数据表

Plasticote 70 透明保护漆, 300 G

产品型号: PR2043

产品描述

本产品是一种透明保护漆, 用于印刷电路板的通用保护膜。为保护印刷电路板免于漏电和短路而配制。透明的丙烯酸绝缘薄膜耐各种稀酸、稀碱、醇和潮湿。同时耐高温、防滴漏并可以焊通。

应用

零件, 印刷电路板, 电缆和电线, 暴露于大气效应的端子板、螺旋接头和开关盒, 地图、图表、法律文件、技术图例、建筑设计图、手稿及其它柔质物品, 电视和无线电天线等。

单位包装描述

16 盎司 (473ml) 气雾罐

一般描述

丙烯酸涂层

品牌

CRC 希安斯 (中国)

净重

300 G

UPC 条码

9310832020437

单位尺寸

19.69H x 6.68W x 6.68D 厘米

每箱数量

12

装箱尺寸

28.0H x 21.0W x 21.0D 厘米

每托盘箱数

105

每箱重量

5.13 kg

外观

澄清透明液体

闪点 (C)

未知

可燃性等级 - CPSC

极度易燃

比重

0.855

塑料安全性

是

挥发速度

快速



更新日期: 6/15/2016

页数 1/2



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者, 作为维护及维修领域的行业专家, CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航天及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证, 在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表



工作温度(C)	-30 至 100°C
推进剂	LPG
气雾剂易燃性等级	III
DOT 正式运输名称	气雾剂, 限量包装
VOC % (联邦)	未知
VOC g/L (联邦)	未知
VOC Lbs./Gal. (联邦)	未知
去除方法	干漆: 油漆稀释剂, 未干油漆: 溶剂油或松节油。

特性与优点

- 耐受高温, 不透水, 不影响焊接。
- 产品含荧光指示剂, 可以通过 UV 灯观察是否完全覆盖。

使用指导

- 使用前和使用过程中充分摇匀。
- 请勿用于带电设备。
- 遮盖不喷涂区域。
- 温度高于 15°C 以上时可获得最佳喷涂效果。距离 30-45 厘米喷涂形成均匀的薄涂层。
- 用于加强保护的额外涂层可以在每个涂层干透之后进行。
- 各涂层之间允许 30 分钟干燥以便于叠合。
- 喷涂完毕后, 将罐身倒置并按动喷嘴到只有推进剂喷出为止以清洁喷射阀门。

更新日期: 6/15/2016

页数 2/2

免责声明: 这些信息在 CRC Industries 的知识范围内是正确的, 或是获得自 CRC 认为可靠的来源。使用产品前, 请仔细阅读标签上的所有警告信息及指示信息。在实际使用前, 应对产品是否适合其具体用途进行试验。对于此类数据, CRC Industries China 不做任何的表述, 也不承担任何相关的赔偿责任。



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者, 作为维护及维修领域的行业专家, CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航天及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证, 在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。