



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0888

检测报告

防伪码: 2BP08F



扫一扫关注我们



浙品码



扫一扫查询真伪

报告编号: NFDA24091000

产品名称: Raxwell Warm防寒安全鞋, 防砸防刺穿电绝缘 (6kv)

委托单位: 瑞氮维尔工业科技有限公司

检测类别: 委托检测

温州市质量技术监督科学研究院
国家鞋类质量检验检测中心(温州)

温州市质量技术检测科学研究院
国家鞋类质量检验检测中心(温州)
检 测 报 告

报告编号: NFDA24091000

共 4 页 第 1 页

样品名称	Raxwell Warm防寒安全鞋, 防砸防刺 穿电绝缘 (6kv)	型号规格	260
委托方	瑞氮维尔工业科技有限公司	样品标识	——
委托方地址	——	生产日期/批号	——
委托方电话	15557368766	样品编号	NFDA24091000 - (1 [#] ~3 [#])
受检单位	——	样品数量	3双
生产单位	——	样品等级/样品状态	成品
送样方式	自送	到样日期	2024-09-26
检测类别	委托检测	检测日期	2024-09-28~2024-10-15
检测项目	见续页	检测地点	双屿院区
检测依据	GB 21148-2020		
判定依据	GB 21148-2020		
检测结果	根据委托要求和检测依据, 对样品进行检测, 所检项目实测结果均符合标准要求。 签发日期: 2024年10月16日		
备注	本报告中测试项目均在相应标准规定的环境条件下进行。		

批准: 苗洁 (苗洁) 审核: 赵振普 (赵振普) 编制: 章宦胜 (章宦胜)

温州市质量技术监督科学研究院 国家鞋类质量检验检测中心(温州)	报告编号: NFDA24091000
检测报告	共 4 页 第 2 页

样品照片:



(本页以下空白)



温州市质量技术监督科学研究院 国家鞋类质量检验检测中心(温州)			报告编号：NFDA24091000		
检 测 报 告			共 4 页 第 3 页		
检 测 项 目		标准要求	实测结果		单项结论
成鞋电绝缘性能	泄漏电流结果值 (mA)	≤1.8	1左	0.1	符合
			1右	0.1	
			2左	0.1	
			2右	0.1	
			3左	0.1	
			3右	0.1	
	检查情况	鞋不应使用金属材料的部件或配件，帮底结合不应采用上下穿通线缝	1左	鞋未使用金属材料的部件或配件，帮底结合未采用上下穿通线缝	
			1右	鞋未使用金属材料的部件或配件，帮底结合未采用上下穿通线缝	
			2左	鞋未使用金属材料的部件或配件，帮底结合未采用上下穿通线缝	
			2右	鞋未使用金属材料的部件或配件，帮底结合未采用上下穿通线缝	
			3左	鞋未使用金属材料的部件或配件，帮底结合未采用上下穿通线缝	
			3右	鞋未使用金属材料的部件或配件，帮底结合未采用上下穿通线缝	
成鞋耐压力性（mm）		≥14.0	3左	18.0	符合
			3右	17.5	

检测
★
则专
1)

温州市质量技术检测科学研究院 国家鞋类质量检验检测中心(温州)			报告编号：NFDA24091000		
检 测 报 告			共 4 页 第 4 页		
检 测 项 目		标准要求	实测结果		单项结论
成鞋刺穿力 (N)	非金属防刺穿垫	测试钉尖不应从试样中露出	2左	未见测试钉尖从试样中露出	符合
			2右	未见测试钉尖从试样中露出	
成鞋抗冲击性 (mm)	最小间距	≥ 14.0	2左	17.5	符合
			2右	18.0	
	测试后保护包头光线透过情况	在保护包头的测试轴线上不应产生任何贯穿材料的裂缝，即光线能透过裂缝	2左	未见光线透过	
			2右	未见光线透过	

(本页以下空白)



声 明

一、本报告未盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效；报告复制件未重新加盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效。

二、本报告无编制（或主检）、审核、批准人签字无效，本报告涂改无效。

三、本机构对本报告内容负责，保证检测的公正性、独立性和诚实性；本报告的检测数据和结果只对检测样品负责。

四、委托方对送检样品的代表性和真实性、提供信息的真实性负责；本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。

五、委托方若对本报告有异议，应在收到报告后 7 个工作日内向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律法规规定程序进行。

六、本报告未加盖 CMA 标志时，表明本报告的检测数据或结果仅为委托方内部使用（科研、教学、内部质量控制、产品研发等），不具有对社会证明作用。

七、本报告各页均为报告不可分割之部分，未完整使用本报告全文由此造成的任何不良后果，本机构不负相应的法律责任。

八、本报告不得用于宣传等商业用途。

温州市质量技术监督科学研究院 实验室及业务联系方式

1、双屿院区地址：温州市鹿城区丰门街道中国鞋都一期国家鞋类质检中心综合大楼；

业务范围：鞋类皮革、纺织服装、轻工珠宝、食品日化等产业领域检测及认证咨询、验货等；

委托类业务服务电话（0577）：88905117 珠宝检测服务电话：88852050 认证验货服务电话：88900566

公交线路：10、13、14、56、61、75、94、98、101、105、111、136、B105、B106 路公交，至交运车检二站、前陈村或金灶等公交站点下车；

2、滨海院区地址：温州市经济技术开发区星海街道滨海二道十一路 2408 号；

业务范围：电子电气、金融设备、激光光电、建筑智能化系统等产业领域检测；

委托类业务服务电话：0577- 88913104

公交线路：71 路、150 路公交，至滨海二道十路公交站点下车；

3、浙南云谷院区地址：浙江省温州市龙湾区瑶溪街道南洋大道规二路 2 号浙南云谷 K 幢；

业务范围：机械、建材、水暖五金、室内环境、化工等产业检测领域；

委托类业务服务电话：0577-88914149

公交线路：41 路、159 路、B5 路公交，至浙南云谷站下车；

4、七都院区：温州市鹿城区七都街道温州金融科技文化中心 2 号楼；

业务范围：化妆品功效评价等产品检测领域；委托类业务服务电话：0577-89782692

公交线路：85 路公交，至板桥公交站，步行 424 米；123 路公交，至老涂南路公交站，步行 465 米；

5、鹿城鞋业产业服务综合体实验室：温州市鹿城区丰门街道总部经济园 B09 幢 17 楼 1701-1705 室

业务范围：皮革鞋类产品的常规检测项目；委托类业务服务电话：0577-88905117

公交线路：98 路公交至丰门服务中心公交站；111 路公交至富伊路西公交站；

6、政府类业务服务电话：0577-89751111

7、申投诉联系电话：0577-89785675

8、本院官网：www.zhejian.com

-----本报告结束-----

