



检测报告  
TESTING REPORT



T T T S - W F 2 3 0 1 1 4 9 5

第1页 共3页

客户 提供 信息及 要求	委托单位/地址	瑞氟维尔工业科技有限公司 太仓市沙溪镇沙南西路488号				送样人: / 电话: /			
	生产单位/地址	/				/			
	样品信息	样品名称: 医用PVC检查手套				商标: /			
		样品总数: 45只							
		号型规格: 表面型式: 无粉光面 7.5 颜色: /							
		质量等级: / 安全类别: /							
		产品款号或货号: /							
判定标准: GB 24786-2009 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套									
样品描述		1# 透明色手套							
检验性质		委托检验	样品接收日期	2023-12-12	报告发布日期	2023-12-21			
检验日期		2023-12-12		至	2023-12-21				
执行标准		见附页							
检测结论		检测结果及符合性见附页。							
备注		/							

批准:

方倩

审核:

苏雨丽

编制:

李丽

检测单位盖章

检测专用章  
(e)

天纺标  
检测



# 检测报告

## TESTING REPORT

## TESTING REPORT

TTTS-WF23011495

第2页 共3页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
1# 透明色手套						
不透水试验	/	/	按标准要求	不渗漏	符合	GB 24786-2009
尺寸	宽度	mm	95±5	98	符合	GB 24786-2009
	最小长度	mm	≥230	237		
	最小厚度(距中指 指端13mm±3mm) 光面区域	mm	≥0.08	0.09		
	最小厚度(大约在 手掌中心)光面区 域	mm	≥0.08	0.08		
	最大厚度(大约在 手掌中心)光面区 域	mm	≤0.22	0.11		
拉伸性能	老化前扯断力的最 小值	N	4.8	4.9	符合	GB/T 528-2009 GB/T 3512-2014
	老化前扯断伸长率 的最小值	%	350	452		
	老化后扯断力的最 小值	N	4.8	4.9		
	老化后扯断伸长率 的最小值	%	350	375		

以下空白



天纺标检测认证股份有限公司

TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量检验检测中心（天津）

National Clothing Quality Inspection & Testing Center ( Tianjin )

国家针织产品质量检验检测中心

National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center



230020349666



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0608

# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WF23011495

第3页 共3页

## 样 品

